



ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS



S150BN

La manta S150BN de red doble de duración corta de North American Green para el control de la erosión, está construida con una matriz 100% de paja agrícola y tiene una longevidad funcional de hasta 12 meses. (NOTA: la longevidad funcional puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del suelo, la localización geográfica y la elevación). La fibra de paja deberá estar uniformemente distribuida sobre toda la superficie de la esterilla. La manta deberá estar cubierta por encima y por debajo con un entrelazado de fibra orgánica natural 100% biodegradable entretejido formando una malla de aproximadamente 0.50 x 1.00 pulgada (1.27 x 2.54 cm). Esta manta deberá coserse cada 1.50 pulgadas (3.81 cm) de puntada a puntada con hilo biodegradable. La lista que sigue contiene propiedades físicas adicionales de la manta S150BN para el control de la erosión.

<u>Propiedad</u>	<u>Método de Prueba</u>	<u>Típico</u>
Espesor	ASTM D5199/ECTC	0.31 pulg (7.87mm)
Elasticidad	Pautas de la ECTC	80.60%
Masa/Unidad de Area	ASTM D6475	9.29 oz/yd ² (315 g/m ²)
Absorción de Agua	ASTM D1117/ECTC	260%
Hinchamiento	Pautas de la ECTC	14.50%
Rigidez/Flexibilidad	ASTM D1388/ECTC	6.23 oz-pulg (69,544mg-cm)
Penetración de la Luz	Pautas de la ECTC	11.40%
Res. al Fuego sin Llamas	Pautas de la ECTC	Sí**
Resistencia a la Tensión, MD	ASTM D5035	322.80 lbs/pie (4.71 kN/m)
Elongación, MD	ASTM D5035	8.80%
Resistencia a la Tensión, TD	ASTM D5035	237.60 lbs/pie (3.47 kN/m)
Elongación, TD	ASTM D5035	3.50%

** El material es resistente al fuego sin llamas de acuerdo a la prueba que se especifica.

MD - En la dirección de la máquina

TD - En la dirección transversal

Ensayos a Menor Escala†

Método de Ensayo - Descripción	Parámetros	Resultados
Método 2 del ECTC – Determinación de la habilidad de los RECPs sin vegetación de proteger el suelo de la salpicadura de la lluvia y de la escorrentía asociada.	50 mm (2 pulg)/hr por 30 min	Razón de pérdida de suelo* = 16.19
	100 mm (4 pulg)/hr por 30 min	Razón de pérdida de suelo * = 15.74
	150 mm (6 pulg)/hr por 30 min	Razón de pérdida de suelo * = 15.31
Método 3 del ECTC – Determinación de la habilidad de los RECPs sin vegetación de proteger el suelo del esfuerzo cortante inducido hidráulicamente. Criterio de falla = 0.50 pulgadas de pérdida de suelo	Cortante: 2.06 lbs/pie ² por 30 min	Pérdida de suelo: 415g
	Cortante: 2.39 lbs/pie ² por 30 min	Pérdida de suelo: 740g
	Cortante: 2.73 lbs/pie ² por 30 min	Pérdida de suelo: 1345g
	Cortante a 0.50 pulg pérdida de suelo (450g)	2.10 lbs/pie²
Bosquejo Método 4 del ECTC – Determinación de la funcionalidad de los RECPs temporales de estimular la germinación de las semillas y el crecimiento de las plantas.	Suelo Superior: Fescue (Kentucky 31); 21 días de incubación a 27° C ± 2° y aproximadamente 50% RH	Por ciento de mejoramiento = 239% (aumento biomasa)
*Razón de Pérdida de Suelo = Pérdida de Suelo con Suelo al Descubierta / Pérdida de Suelo con RECP (NOTA: Pérdida de Suelo basado en un análisis de regresión)		

† Ensayos de Funcionalidad a Menor Escala

Los ensayos a menor escala son pruebas de propiedades indicadoras. Estos ensayos no son indicativos de la funcionalidad en el campo y por lo tanto no deben usarse en el diseño para establecer los niveles de funcionalidad de los productos enrollados para el control de la erosión. Los ensayos a menor escala se realizan de acuerdo a los métodos desarrollados por el Consejo de Tecnología de Control de Erosión (ECTC del inglés).